



INTERIEUR IMPRIM

06/12/24

■ DESTINATION

- Impression utilisée en intérieur sur plâtre, plaques de plâtre, supports alcalins, anciennes peintures adhérentes (acryliques et glycéroptaliques).

■ PROPRIÉTÉS

- Bonne résistance à l'alcalinité des fonds
- Certification Ecolabel Européen
- Bon pouvoir opacifiant
- Additif anti-flash rust
- Emission dans l'air intérieur A+
- Faible odeur
- Facilité d'application
- Microporeux

■ SUPPORTS

- **INTERIEUR IMPRIM** s'applique sur fonds neufs (plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre cartonnées) ou supports revêtus d'anciennes peintures adhérentes et en bon état.

■ PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.
- Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre.

■ APPLICATION

- Homogénéiser la peinture **INTERIEUR IMPRIM** avant application.
- Produit prêt à l'emploi. Prévoir légère dilution sur supports absorbants.
- Application en 1 couche, diluée ou non en fonction du support : brosse acrylique, rouleau poils moyens polyester tissé (type Aquastar 13 – Rotoplast), pistolet sans air (buse 0,017") type Airlessco, pur ou avec dilution avec 5% d'eau max
- La température d'application doit être comprise entre 7 °C et 35 °C avec une humidité relative de l'air inférieure à 65 %.
- Rendement : 9 m² / Litre.
- Nettoyage: Eau

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A 20°C ET 65% HR

Densité : 1,50 ± 0,05.

Teintes : Blanc.

Aspect : Mat.

Aspect en pot: onctueux

Extrait sec : En poids 62% +/-1 En volume: 41% +/-1

Classification COV (directive 2004/42/CE) - valeur limite en UE de ce produit (cat A/g) : 30g/l (2010) . <15g/l COV.

Etiquetage en émissions C.O.V. (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011): A+

Classification AFNOR (NFT 36.005) : NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2

Conditionnements : pots de 15 litres, 5 litres

Temps de séchage (20°C et 65% humidité relative)	
Sec au toucher	2 heures
Recouvrable	8 heures

INTERIEUR IMPRIM pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine hermétique à l'abri de la chaleur et du gel.

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur consultable sur le site.

RENOVCOAT